

Liaflor - červenohnědé kamenivo určené pro zahradní a dekorační účely

označení	8-16LF/350	4-8LF/450
frakce	8-16	4-8
sypná hmotnost (kg/m ³)	350	450
tolerance (kg)	±50	±65
objemová hmotnost zrna (kg/m ³)	725	850
tolerance (kg)	±105	±125
sestřesitelnost (%)	13	12
mezerovitost (%)	52	47
pevnost (MPa)	0,9	2,0
součinitel tepelné vodivosti λ (W.m ⁻¹ K ⁻¹)	0,1	0,1
max. podsítné % hm.	15	15
max. nadsítné % hm	10	10