

Liapor KSL 365

OBVODOVÉ ZDIVO



Liapor®

BROUŠENÁ TVÁRNICE NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

Geometrie tvarovky

	Základní	Zkrácená	Prodloužená	
Skladebná délka	250 mm	125 mm	375 mm	
Skladebná šířka	375 mm	375 mm	375 mm	
Skladebná výška	250 mm	250 mm	250 mm	
Výrobní délka	247 mm	122 mm	372 mm	
Výrobní šířka	365 mm	365 mm	365 mm	
Výrobní výška	248 mm	248 mm	248 mm	
Hmotnost	2 MPa	11,8 kg	5,9 kg	17,9 kg
	4 MPa	16,6 kg	8,2 kg	25,0 kg

Spotřeby a balení

Tloušťka stěny	365	mm	
Spotřeba základní tvarovky	43,8	ks/m ³	
	16,0	ks/m ²	
Spotřeba tenkovrstvé malty	7,8	l/m ²	
	22,0	l/m ³	
Transportní balení paleta 120x80 cm		45	ks
		1,03	m ³
	2 MPa	566	kg
	4 MPa	782	kg

Technické údaje


		2 MPa	4 MPa	
Třída objemové hmotnosti		500±10%	700±10%	kg.m ⁻³
Součinitel tepelné vodivosti	λ	0,095	0,121	W/mK
Tepelný odpor bez omítky	R^1	3,85	3,02	m ² K/W
Součinitel prostupu tepla bez omítek	U^1	0,25	0,31	W/m ² K
Tepelný odpor s omítkami VC	R^2	3,87	3,05	m ² K/W
Součinitel prostupu tepla s omítkami VC	U^2	0,25	0,31	W/m ² K
Tepelný odpor s lehkými omítkami	R^3	4,15	3,33	m ² K/W
Součinitel prostupu tepla s lehkými omítkami	U^3	0,23	0,29	W/m ² K
Tepelný odpor s TI omítkami	R^4	4,62	3,79	m ² K/W
Součinitel prostupu tepla s TI omítkami	U^4	0,21	0,25	W/m ² K
Vážená laboratorní neprůzvučnost	R_w	52	53	dB
Faktor difuzního odporu (ČSN EN 1745)	μ	5/15	5/15	-
Měrná tepelná kapacita (ČSN EN 1745)	c	1000	1000	J/kgK
Přídržnost		0,15	0,15	N/mm ²
Třída reakce na oheň		A1-nehořlavé	A1-nehořlavé	-
Skupina dle ČSN EN 1996-1-1		2a	2a	-

Poznámky: ¹ zdivo bez omítek
² vápenocementové omítky: vnitřní 15 mm $\lambda=0,99$ W/m.K, vnější 15 mm $\lambda=0,99$ W/m.K
³ lehké omítky: vnitřní 15 mm $\lambda=0,25$ W/m.K, vnější 25 mm $\lambda=0,10$ W/m.K
⁴ tepelně izolační omítky: vnitřní 15 mm $\lambda=0,25$ W/m.K, vnější 50 mm $\lambda=0,07$ W/m.K

Charakteristická pevnost v tlaku f_k a součinitel přetvárnosti K_E zdiva dle ČSN EN 1996-1-1

	f_k (MPa)	K_E
2 MPa	1,17	1000
4 MPa	2,11	1000

1. VRSTVA



2. VRSTVA

