

Stanovení dalších deklarovaných vlastností u zdícího prvku R 240 / 6 / 1000

Propustnost vodních par

hodnota deklarovaná prostřednictvím tabulkové hodnoty ***difúzního odporu*** uvedené v ČSN EN 1745 (dle ČSN EN 771 – 3)

faktor difúzního odporu $\mu = 5 / 15$

Přídržnost

dle ČSN EN 771- 3 deklarace založená na stanovených hodnotách uvedených v ČSN EN 998 - 2 , Příloha C

charakteristická počáteční pevnost návrhových malt ve smyku v kombinaci se zdícími prvky = 0,3 (N/mm²)